



Декоративная штукатурка PRIMAVERA LINO

СТБ 1263-2001/ТО ВУ 600112981.041-2011

Маркировка по СТБ 1263: Защитно-отделочная декоративная штукатурка
В П 1 ПС СТБ 1263-2001

- Для внутренних работ
- Высокопрочная
- Различные фактуры бетонных поверхностей
- Стойкая к образованию трещин
- Эластичная



Краткий обзор

Назначение	Для декоративной отделки стен и потолков. Может выступать самостоятельным покрытием или базовым покрытием под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold. Наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.
Сферы применения	☐ Строительство ☐ Торговля
Свойства	Создает различные виды эффектов (травертин, ракушечник, бетон, цемент, известняк, кварцит, бут, туф, песчаник и др.). Не имеет ярко выраженного запаха. После высыхания образует высокопрочное фактурное покрытие, отличается хорошей адгезией к основанию. При использовании штукатурки в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после отделки декоративными лазурями и составами покрытие устойчиво к влажной уборке.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители (на основе карбоната кальция, карбоната магния), функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Базовый цвет – белый. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний ООО «MAV» не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,5
2. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее	0,02
3. Усадка покрытия - отсутствие трещин в слое толщиной, мм	2

Упаковка Пластиковые ведра 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, железобетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и загрунтовать грунтовкой PRIMAVERA FONDO или PRIMAVERA FATTURA. Выбор грунтовки зависит от типа декорируемой поверхности и желаемой техники отделки.
Способ и условия нанесения	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10-25 °С, влажность воздуха в помещении должна быть 40-60 %. Продукт готов к применению и не требует разбавления. Тщательно перемешайте и наносите шпателем толщиной слоя до 1 мм для фракции (0,2), 2-3 мм для фракции (0,5). Для

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



создания декоративного эффекта, имитирующего текстуру бетона или камня, используйте кельму из нержавеющей стали или пластика, структурную терку либо щетку. При необходимости последующего перекрытия красками или лазурями, рекомендуется выдержать покрытие в течение 24 ч. После высыхания покрытие поддается полировке с помощью кельмы. Обратите внимание: цвет материала различных партий может незначительно отличаться друг от друга. Во избежание разнооттеночности рекомендуем выбирать штукатурку одной партии или смешивать необходимое количество материала разных партий в отдельной емкости. Во время работы не рекомендуется длительно держать открытую тару с ЛКМ, чтобы избежать подсыхания материала. После работы инструмент, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания материала.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Время полного формирования покрытия и возможной влажной очистки (при условии перекрытия лазурью) – 7 суток.

Расход

Фракция (0,2) – 300-700 г/м², фракция (0,5) – 800-1500 г/м² в зависимости от имитируемой фактуры. Расход зависит от подготовки основания под отделку, применяемого оборудования, квалификации персонала, метода нанесения и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Документация

Свидетельство о гос. регистрации
Сертификат соответствия
Паспорт безопасности
Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.E.000044.01.25 от 23.01.2025
№ ВУ/112 02.01. ТР О13 002.03 00228
ПБ № 600112981.036-2013
НИЛ ППТПГ БГ № 3188 от 19.03.2019
НПЦ «Гродненское областное управление МЧС»
№ 28 от 11.03.2019
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 62/19 от 21.06.2019
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 63/19 от 21.06.2019

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45
+375 (29) 660 30 63
+375 (29) 141 74 56
+375 (29) 660 40 96

stroyka@mav.by,
primavera@mav.by

Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29
+375 (1716) 6 13 21
+375 (1716) 6 13 22

+375 (1716) 6 13 23
+375 (1716) 6 13 24

zakaz@mav.by