



Декоративная штукатурка PRIMAVERA LINO PALITRA

СТБ 1263-2001/ТО ВУ 600112981.041-2011

Маркировка по СТБ 1263:

Защитно-отделочная декоративная штукатурка В П 1 ПС СТБ 1263-2001

- Высокопрочная
- Полируется
- Эффект «бетона» и «травертина»



Краткий обзор

Назначение	Для декоративной отделки стен и потолков. Может выступать самостоятельным покрытием или базовым покрытием под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурами Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold. Наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.
Сферы применения	<input type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Торговля
Свойства	Создает различные виды эффектов: «травертин», «карта мира», «гладкий камень». Не имеет ярко выраженного запаха. После высыхания образует высокопрочное фактурное покрытие, отличается хорошей адгезией к основанию. При использовании штукатурки в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после отделки декоративными лазурами и составами покрытие устойчиво к влажной уборке.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители (на основе карбоната кальция, карбоната магния), функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Базовый цвет – белый. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также ручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке ручную и на оборудовании других компаний ООО «MAV» не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,5
2. Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м ч Па), не менее	0,02
3. Усадка покрытия - отсутствие трещин в слое толщиной, мм	2

Упаковка Пластиковые ведра 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, железобетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и загрунтовать грунтовкой PRIMAVERA FONDO или PRIMAVERA FATTURA. Выбор грунтовки зависит от типа декорируемой поверхности и желаемой техники отделки.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



Способ и условия нанесения	<p>Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10-25 °С, влажность воздуха в помещении должна быть 40-60 %. Продукт готов к применению и не требует разбавления. Тщательно перемешайте и наносите шпателем толщиной слоя до 1 мм. Для создания декоративного эффекта, имитирующего текстуру бетона или камня, используйте кельму из нержавеющей стали или пластика, структурную терку либо щетку. При необходимости последующего перекрытия красками или лазурями, рекомендуется выдержать покрытие в течение 24 ч. После высыхания покрытие поддается полировке с помощью кельмы.</p> <p>Обратите внимание: цвет материала различных партий может незначительно отличаться друг от друга. Во избежание разнооттеночности рекомендуем выбирать штукатурку одной партии или смешивать необходимое количество материала разных партий в отдельной емкости. Во время работы не рекомендуется длительно держать открытую тару с ЛКМ, чтобы избежать подсыхания материала.</p> <p>После работы инструмент, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания материала.</p>
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Время полного формирования покрытия и возможной влажной очистки (при условии перекрытия лазурью) – 7 суток.
Расход	300-700 г/м ² в зависимости от имитируемой фактуры. Расход зависит от подготовки основания под отделку, применяемого оборудования, квалификации персонала, метода нанесения. Точнее определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.														
Меры предосторожности	Материал пожаровзрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.														
Утилизация отходов	Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.														
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.														
Документация	<table border="0"> <tr> <td>Свидетельство о гос. регистрации</td><td>ВУ.50.51.01.008.Е.000044.01.25 от 23.01.2025</td></tr> <tr> <td>Сертификат соответствия</td><td>№ ВУ/112 02.01. ТР О13 002.03 00228</td></tr> <tr> <td>Паспорт безопасности</td><td>ПБ № 600112981.036-2013</td></tr> <tr> <td>Протоколы испытаний</td><td>НИЛ ППТПГ БГ № 3188 от 1903.2019</td></tr> <tr> <td></td><td>НПЦ «Гродненское областное управление МЧС» № 28 от 11.03.2019</td></tr> <tr> <td></td><td>ЛИ ЛКМ «МAB» № 62/19 от 21.06.2019</td></tr> <tr> <td></td><td>ЛИ ЛКМ «МAB» № 63/19 от 21.06.2019</td></tr> </table>	Свидетельство о гос. регистрации	ВУ.50.51.01.008.Е.000044.01.25 от 23.01.2025	Сертификат соответствия	№ ВУ/112 02.01. ТР О13 002.03 00228	Паспорт безопасности	ПБ № 600112981.036-2013	Протоколы испытаний	НИЛ ППТПГ БГ № 3188 от 1903.2019		НПЦ «Гродненское областное управление МЧС» № 28 от 11.03.2019		ЛИ ЛКМ «МAB» № 62/19 от 21.06.2019		ЛИ ЛКМ «МAB» № 63/19 от 21.06.2019
Свидетельство о гос. регистрации	ВУ.50.51.01.008.Е.000044.01.25 от 23.01.2025														
Сертификат соответствия	№ ВУ/112 02.01. ТР О13 002.03 00228														
Паспорт безопасности	ПБ № 600112981.036-2013														
Протоколы испытаний	НИЛ ППТПГ БГ № 3188 от 1903.2019														
	НПЦ «Гродненское областное управление МЧС» № 28 от 11.03.2019														
	ЛИ ЛКМ «МAB» № 62/19 от 21.06.2019														
	ЛИ ЛКМ «МAB» № 63/19 от 21.06.2019														

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45 stroyka@mav.by,
+375 (29) 660 30 63 primavera@mav.by
+375 (29) 141 74 56
+375 (29) 660 40 96

Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29 +375 (1716) 6 13 23 zakaz@mav.by
+375 (1716) 6 13 21 +375 (1716) 6 13 24
+375 (1716) 6 13 22