



Декоративный штукатурка Primavera LINO PALITRA Фактурная водно-дисперсионный акриловый



Для внутренних работ

СТБ1263-2001/ГО ВУ 600112981.041-2011

- Покрытие с эффектом матового переличатого шелка
- Скрывает мелкие недостатки поверхности
- Позволяет создавать легкие фактурные покрытия
- Образует покрытие стойкое к мытью
- Не стимулирует развитие микрофлоры

Краткий обзор

Назначение	Для декоративной отделки стен и потолков. Может выступать самостоятельным покрытием или базовым покрытием под последующую отделку декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold. Наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.
Сферы применения	<input type="checkbox"/> Строительство
Свойства	Создает различные виды эффектов, в том числе эффект полированного камня. Не имеет ярко выраженного запаха. После высыхания образует высокопрочное фактурное покрытие, отличается хорошей адгезией к основанию. При использовании штукатурки в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после отделки декоративными лазурями и составами покрытие устойчиво к влажной уборке.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители (на основе карбоната кальция, карбоната магния), функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет и внешний вид покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами компании MAV.
Колеровка	Базовый цвет – белый. Система компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам MAV, NCS и другим цветовым коллекциям. Возможна колеровка вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний, ЧУП «MAV» не несет ответственность за качество и цвет материала.
Упаковка	Ведро 1л, 5л, 11л.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Цвет покрытия - должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами ЧУП «MAV».	
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,5
Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м ч Па), не менее	0,02
Усадка покрытия - отсутствие трещин в слое толщиной, мм	2


* По требованию заказчика можно использовать дезинфицирующие растворы, отличные от приведенных в п. 7, в соответствии с инструкциями по их применению.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и загрунтовать грунтовкой PRIMAVERA FONDO или PRIMAVERA FATTURA. Выбор грунтовки зависит от типа декорируемой поверхности и желаемой техники отделки. Наилучший результат достигается при условии использования указанных грунтовок производства компании MAV.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



Способ и условия нанесения	Наносить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и поверхности в диапазоне 10 °С – 25 °С. Продукт готов к применению и не требует разбавления. Тщательно перемешайте и наносите шпателем толщиной слоя до 2-3 мм. Для создания декоративного эффекта, имитирующего текстуру бетона или камня, используйте кельму из нержавеющей стали или пластика, структурную терку либо щетку. При необходимости последующего перекрытия красками или лазурями, рекомендуется выдержать покрытие в течении 24 ч. После высыхания покрытие поддается полировке с помощью кельмы. Схема создания эффекта «травертин»: с помощью кельмы из нержавеющей стали нанесите равномерный слой штукатурки на поверхность, затем обработайте невысохшее покрытие «тампующими» движениями кельмой либо пластиковой теркой. Через 30-40 минут, по мере высыхания материала, пригладьте и утрамбуйте покрытие металлической кельмой.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Время полного формирования покрытия и возможной влажной очистки – 7 дней.
Расход	800-1000 г/м ² в зависимости от имитируемой фактуры. Расход может отличаться от указанного в зависимости от используемого инструмента, качества подготовки поверхности и создаваемой фактуры. Точный расход устанавливается путем пробного выкраса.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Штукатурку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С. Инструмент, тару, пятна штукатурки отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с лакокрасочными материалами и растворителями.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления
Документация	Сертификат соответствия Свидетельство о гос. регистрации Паспорт безопасности Протоколы испытаний ВУ/112 02.01 002 00116 ВУ.50.51.01.008.Е.001305.08.12 ПБХП РБ 600112981.036-2013 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/391 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/392 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2622 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1291

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45 primavera@mav.by
+375 (29) 660 30 63 otsp@mav.by
+375 (29) 141 74 56
+375 (29) 660 40 96

Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29 zakaz@mav.by
+375 (1716) 6 13 21
+375 (1716) 6 13 22
+375 (1716) 6 13 23
+375 (1716) 6 13 24