



Декоративная штукатурка PRIMAVERA Marmo Decor («венецианская штукатурка»)



ТУ ВУ 600112981.046-2012

- Для внутренних работ
- Тонкослойная
- Эффект природного камня

Краткий обзор

Назначение	Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ по гладким минеральным поверхностям, гипсокартону, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными красками.
Сферы применения	<input type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Торговля
Свойства	Образует декоративное глянцевое покрытие (при полировке), имитирующее мрамор, облицовочные камни. Пластичная, легко моделируется; подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью (кафе, бары, рестораны, офисы, гостиницы, школы).
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Базовый цвет – белый. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	Система компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогам MAV. Возможна колеровка вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний ООО «MAV» не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	63-71
2. Степень перетира, мкм, не более	70
3. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	3
4. Адгезия покрытия к основанию, Мпа, не менее	1,0
5. Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м ч Па), не менее	0,025
6. Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм	1

Упаковка Пластиковые ведра 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, железобетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и обработать грунтовкой FLAGMAN 01, FLAGMAN 011 или PRIMAVERA FONDO глубокого проникновения. Выбор грунтовки зависит от типа грунтуемой поверхности и желаемой техники отделки.
Способ и условия нанесения	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10-25 °С, влажность воздуха в помещении должна быть 40-60 %. Продукт готов к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5 % от массы материала. Перед использованием тщательно перемешайте. Наносите тонкими слоями венецианским шпателем. До высыхания штукатурки смоделируйте необходимую фактуру на первом слое толщиной до 1 мм, оставляя края неровными. Второй и последующие слои наносятся шпателем хаотичными разнонаправленными движениями для заглаживания

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



всех неровностей и впадин. Во время разглаживания и затираня штукатурки шпатель должен быть все время чистым. Влажная очистка покрытия возможна только после дополнительной обработки воском Primavera VOSK, который наносят в соответствии с рекомендацией по применению не ранее чем через 24 ч после высыхания штукатурки. Инструмент, упаковку, пятна материала отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. Обратите внимание: цвет материала различных партий может незначительно отличаться друг от друга. Во избежание разнооттеночности рекомендуем выбирать штукатурку одной партии или смешивать необходимое количество материала разных партий в отдельной емкости. Во время работы не рекомендуется длительно держать открытую тару с ЛКМ, чтобы избежать подсыхания материала.

Пиктограммы способов нанесения

Температурный режим, время высыхания

При температуре (20 ± 2) °C не менее 4 часов. Финишный слой полируют примерно через 1-2 ч после нанесения с помощью чистого шпателя (кельмы). Также допускается использование полировального оборудования не ранее 4-6 часов после высыхания штукатурки. Время полного формирования покрытия – 7 суток.

Расход

400-700 г/м². Расход может отличаться от указанного в зависимости от количества слоев, толщины нанесения, используемого инструмента, качества подготовки поверхности и создаваемой фактуры. Точный расход устанавливается путем пробного нанесения.

Дополнительная информация
Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Документация

Свидетельство о гос. регистрации	ВУ 50.51.01.008 Е 000668.08.24 от 09.08.2024
Паспорт безопасности	ПБ № 600112981.034/2-2013
Протоколы испытаний	НИЛ ППТПГ БГ № 4466 от 30.07.2024 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/938П от 02.06.2014 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/939П от 02.06.2014 «НПЦГ» № 0115/4126/08-02 от 26.05.2014 НПЦ «Гродненское областное управление МЧС» № 266 от 20.08.2019 ЛИ ЛКМ «МАВ» № 04/14 от 25.06.2014

Контактная информация
Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45 stroyka@mav.by,
+375 (29) 660 30 63 primavera@mav.by
+375 (29) 141 74 56
+375 (29) 660 40 96

Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29 +375 (1716) 6 13 23 zakaz@mav.by
+375 (1716) 6 13 21 +375 (1716) 6 13 24
+375 (1716) 6 13 22