



Декоративный состав Primavera Effecto

ТУ BY 600112981.046-2012

- Эффект мокрого шелка
- По минеральным поверхностям
- Тонкослойный
- Устойчив к влажной уборке с дезрастворами и моющими средствами без абразива



Краткий обзор

Назначение	Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ (офисы, клубы, кафе и другие общественные и жилые помещения, где предусмотрены режимы влажной дезинфекции); для создания декоративных эффектов по минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), предварительно окрашенным краской PRIMAVERA BASI фоновой или другими моющимися водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам PRIMAVERA: MultiBASIS plast, LINO, LINO PALITRA.
Сферы применения	☐ Строительство ☐ Торговля
Свойства	Создает рисунок с тонкой фактурой и декоративным эффектом мокрого шелка. Образующее покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры, устойчиво к влажной уборке с применением дезрастворов и моющих средств, не содержащих абразивных частиц. Дополнительное введение стеклянных микрошариков позволяет создать на поверхности имитацию эффекта «песчаных вихрей» или «инея».
Состав	Водная дисперсия сополимера, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания должен образовывать полуматовую бархатистую поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также ручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке ручную и на оборудовании других компаний ООО «МAB» не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	38-58
2. Показатель концентрации ионов водорода, pH	8,0-9,5
3. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
4. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
5. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее	15
6. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Гексадекон»	30
«Дискоцид»	30
«Полидез»	30
«Триацид»	60
«КДИ»	120
7. Смываемость пленки, г/м², не более	1,5

Упаковка Пластиковые ведра 0,5 л, 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки Бетонные, железобетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и обработать грунтовкой PRIMAVERA FONDO или другими грунтовками глубокого проникновения производства MAV, окрасить краской PRIMAVERA BASI фоновой или другими моющимися водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера.
Способ и условия нанесения	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10-25 °С, влажность воздуха в помещении должна быть 40-60 %. Состав полностью готов к применению и не требует разбавления. Перед применением состав тщательно перемешать. В зависимости от метода нанесения допускается разбавление водой на 5-10 % от массы материала. Для получения эффекта мокрого шелка тщательно перемешайте состав и наносите венецианским шпателем максимально тонким слоем «на сдир», попеременно меняя угол и направление мазков. Спустя 2 часа, с помощью металлического или пластикового шпателя нанесите второй слой состава толщиной 1-2 мм хаотичными либо направленными движениями, моделируя и приглаживая фактуру. Базы E1, E10 так же могут наноситься пневматическим методом распыления. Для создания на поверхности имитации эффекта «песчаных вихрей» в состав дополнительно возможно введение стеклянных микрошариков различных фракций в количестве 30-50 % от массы материала. После работы инструмент, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания материала. Обратите внимание: цвет материала различных партий может незначительно отличаться друг от друга. Во избежание разнооттеночности рекомендуем выбирать материал одной партии или смешивать необходимое количество материала разных партий в отдельной емкости, или наносите на участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости. Во время работы не рекомендуется длительно держать открытую тару с ЛКМ, чтобы избежать подсыхания материала.
Пиктограммы способов нанесения	  
Температурный режим, время высыхания	Одного слоя при температуре (20 ± 2) °С не менее 1 ч. Выдержка перед нанесением второго слоя материала не менее 2 ч. Выдержка перед влажной обработкой – 7 суток.
Расход	До 150 г/м². Расход зависит от подготовки основания под отделку, применяемого инструмента, квалификации персонала, метода нанесения. Точнее определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Материал пожаровзрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.
Утилизация отходов	Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. После разбавления водой состав со стеклянными микрошариками необходимо использовать в течение 1 месяца.
Документация	Свидетельство о гос. регистрации Паспорт безопасности Протоколы испытаний BY.50.51.01.008.E.000466.06.25 от 25.06.2025 ПБ № 600112981.034/1-2013 НПЦ «Гродненское областное управление МЧС» № 24 от 05.03.2021 НПЦ «Гродненское областное управление МЧС» № 25 от 05.03.2021 НПЦ «Гродненское областное управление МЧС» № 23 от 05.03.2021 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1182 П НИЛ ППТПГ БГУ № 2267 РНПЦГ № 0115/4838/08-02 ЛИ ЛКМ «МAB» №24/16 от 05.04.2016

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45 stroyka@mav.by,
+375 (44) 760 70 02 primavera@mav.by

Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29 +375 (1716) 6 13 23 zakaz@mav.by
+375 (1716) 6 13 21 +375 (1716) 6 13 24
+375 (1716) 6 13 22

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МAB», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, mav.by, primavera.by