



# Декоративная штукатурка PRIMAVERA MultiBASIS plast

СТБ 1263-2001/ТО ВУ 600112981.041-2011

Маркировка по СТБ 1263:

Защитно-отделочная декоративная штукатурка В П 1 ПС 0,3 СТБ 1263-2001



- Высокопрочная
- Различные фактуры бетонных поверхностей
- Скрывает недостатки поверхности
- Стойкая к образованию трещин
- Эластичная

## Краткий обзор

<b>Назначение</b>	Для декоративной отделки стен и потолков. Может выступать самостоятельным покрытием или базовым покрытием под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold. Наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.
<b>Сфера применения</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Строительство <input type="checkbox"/> Торговля
<b>Свойства</b>	После высыхания образует эластичное высокопрочное фактурное покрытие, препятствующее образованию трещин, отличается хорошей адгезией к основанию. Легко моделируется, сохраняя форму при высыхании. Подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью (кафе, бары, рестораны, офисы, гостиницы, школы). Создает различные виды эффектов (травертин, ракушечник, бетон, цемент, известняк, кварцит, бут, туф, песчаник и др.). Не имеет ярко выраженного запаха.
<b>Состав</b>	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
<b>Цвет и внешний вид покрытия</b>	Базовый цвет – белый. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
<b>Колеровка</b>	ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний ООО «МАВ» не несет ответственности за качество и цвет материала.

## Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,5
2. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее	0,02
3. Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм	5

<b>Упаковка</b>	Пластиковые ведра 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.
-----------------	--

## Технология применения

<b>Пригодные подложки</b>	Бетонные, железобетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и загрунтовать грунтовкой PRIMAVERA FONDO или PRIMAVERA FATTURA. Выбор грунтовки зависит от типа декорируемой поверхности и желаемой техники отделки.
<b>Способ и условия нанесения</b>	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10-25 °C, влажность воздуха в помещении должна быть 40-60 %. Продукт готов к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5 % от массы материала. Тщательно перемешайте и нанесите венецианским шпателем.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

092-МВр



телем толщиной слоя не более 5 мм. Для создания декоративного эффекта меняйте угол и направление мазков, моделируйте рисунок хаотичными либо направленными движениями. Для получения дополнительного декоративного эффекта перед полным высыханием продукта можно применять специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, морская губка, гребенка «под дерево» и др.). После использования инструмента, упаковку, пятна материала отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки.

Обратите внимание: цвет материала различных партий может незначительно отличаться друг от друга. Во избежание разнооттеночности рекомендуем выбирать штукатурку одной партии или смешивать необходимое количество материала разных партий в отдельной емкости. Во время работы не рекомендуется длительно держать открытую тару с ЛКМ, чтобы избежать подсыхания материала.

Пиктограммы способов нанесения	 
Температурный режим, время высыхания	При температуре $(20 \pm 2)$ °C и относительной влажности $(65 \pm 5)$ % – 6-8 часов. Выдержка перед последующей отделкой красками, декоративными составами и лазурями – 24 часа. Полное формирование готового комплексного покрытия и возможная влажная очистка – через 7 суток.
Расход	400-800 г/м <sup>2</sup> . Расход может отличаться от указанного в зависимости от используемого инструмента, качества подготовки поверхности и создаваемой фактуры. Точный расход устанавливается путем пробного выкраса.

## Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.
Меры предосторожности	Материал пожаровзрывобезопасен. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.
Утилизация отходов	Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Документация	Свидетельство о гос. регистрации BY 50.51.01.008 E 000045.01.25 от 23.01.2025 Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. ТР О13 002.03 00265 Паспорт безопасности ПБ № 600112981.036-2013 Протоколы испытаний НИЛ ППТПГ БГ № 3622 от 25.02.2021 НПЦ «Гродненское областное управление МЧС» три протокола ЛИ ЛКМ «МАВ» № 46/16 от 09.08.2016

## Контактная информация

## Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45    stroyka@mav.by,  
+375 (29) 660 30 63    primavera@mav.by  
+375 (29) 141 74 56  
+375 (29) 660 40 96

## Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29    +375 (1716) 6 13 23    zakaz@mav.by  
+375 (1716) 6 13 21    +375 (1716) 6 13 24  
+375 (1716) 6 13 22

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск,  
mav.by, primavera.by