



Декоративная штукатурка Primavera Marmo Decor

венецианская штукатурка

Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.046-2012

- Имитация мрамора и полировочного камня
- Пластичная, легко моделируется
- Подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью (кафе, бары, рестораны, офисы, гостиницы, школы).



Краткий обзор

Назначение	Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ по гладким минеральным поверхностям, гипсокартону, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными красками. Образуется декоративное глянцевое покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные камни.
Сферы применения	<input checked="" type="checkbox"/> Строительство
Свойства	Пластичная, легко моделируется; подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью (кафе, бары, рестораны, офисы, гостиницы, школы).
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет и внешний вид покрытия должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами компании MAV.
Колеровка	Выпускается белого цвета. Возможна колеровка по системе компьютерной колеровки ТОН В ТОН, по каталогам компании MAV, NCS и цветовым коллекциям. Возможность колеровки вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний, ЧУП «MAV» не несет ответственность за качество и цвет материала.
Упаковка	Пластиковое ведро 1, 5, 11 л.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,0
Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м.ч.Па), не менее	0,025
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	3
Массовая доля нелетучих веществ, %	63-71
Степень перетира, мкм, не более	70
Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной 1 мм.	

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Поверхность очищают от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и грунтуют грунтовками Primavera Fondo или Primavera Fattura производства компании MAV.
Способ и условия нанесения	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10 °С – 25 °С. Продукт готов к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5 % от массы материала. Перед использованием тщательно перемешайте. Наносите тонкими слоями венецианским шпателем. До высыхания штукатурки смоделируйте необходимую фактуру, оставляя края неровными. Второй и последующие слои наносите шпателем хаотичными разнонаправленными движениями для заглаживания всех неровностей и впадин. Во время разглаживания и затирания штукатурки шпатель должен быть все время чистым. Во избежание засыхания продукта рекомендуем накрывать емкость с материалом крышкой. Влажная очистка покрытия возможна только после дополнительной обработки декоративной лазурью Primavera или воском Primavera VOSK, которые наносят в соответствии с рекомендациями по их применению не ранее чем через 24 ч после высыхания штукатурки.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	При температуре (20 ± 2) °С – не менее 4 часов. Финишный слой полируют примерно через 1-2 ч после нанесения с помощью чистого шпателя (кельмы). Также допускается использование полировального оборудования не ранее 4-6 часов после высыхания штукатурки. Время полного формирования покрытия – 7 суток.
Расход	400 - 700 г/м².

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Штукатурку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Материал пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими красками и растворителями.	
Утилизация отходов	Инструмент, тару, пятна штукатурки отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Документация	Сертификат соответствия Свидетельство о гос. регистрации Паспорт безопасности Протоколы испытаний	ВУ/112 11.01 ТР013 002 00039 ВУ.50.51.01.008.Е.000634.06.14 600112981.034/2-2013 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/938 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/939 П НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2051 П РНПЦГ № 0115/4126/08-002

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45 primavera@mav.by
+375 (29) 660 30 63 otsp@mav.by
+375 (29) 141 74 56
+375 (29) 660 40 96

Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29 zakaz@mav.by
+375 (1716) 6 13 21
+375 (1716) 6 13 22
+375 (1716) 6 13 23
+375 (1716) 6 13 24

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.